


FICHA TÉCNICA

Actualizado el 01 de Junio 2017

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO					
	Bloqueta 8				
USO:	<i>Ladrillo para tabiquería.</i>				
MATERIAS PRIMAS: <i>Mezcla de arcillas.</i>	Unidad	Especificación de Producto	Requisitos Normados: NTP. 399.613 NTP. 331.017 RNE E- 070. E Int.		
PROPIEDADES FÍSICAS:					
PESO: Mínimo - Máximo	Kg	4.000 - 4.400	-		
DIMENSIONES:	Largo	cm	34.0	± 2%	33.3 Mín.
					34.7 Máx.
	Ancho	cm	8.0	± 3%	7.8 Mín.
					8.2 Máx.
	Alto	cm	18.0	± 3%	17.5 Mín.
					18.5 Máx.
ABSORCIÓN DE AGUA	%	< 22.0	Máx. 22.0		
ÁREA DE VACÍOS	%	56.0 - 60.0	-		
ALABEO	mm	< 4.0	Máx. 4.0		
DENSIDAD	g/cm ³	1.90 - 2.00	-		
EFLORESCENCIA	-	No presenta	No presenta		
RENDIMIENTO	Und/m ²	Mortero 1.0 cm	15		
	Und/m ²	Mortero 1.5 cm	14		
PROPIEDADES MECÁNICAS:					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	Kg/cm ²	-	-		

Nota:

Ladrillo utilizado para la construcción de muros divisorios (tabiquería) dónde no se aplica carga portante, con una mayor área de adherencia para el tarrajeo gracias a su acanalado diseño.