

FICHA TÉCNICA

Actualizado el 01 de enero del 2021

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO				
		LADRILLO TABICÓN PIRÁMIDE 15		
USO:		<i>Ladrillo para tabiquería.</i>		
MATERIAS PRIMAS:				Requisitos Normados:
<i>Mezcla de arcillas.</i>		Unidad	Especificación de Producto	NTP 399.613 NTP 331.017 RNE E- 070. E. Int.
PROPIEDADES FÍSICAS:				
PESO: Mínimo - Máximo		Kg	2.900 - 3.100	-
DIMENSIONES	Largo	cm	25.0	± 5mm 25.5 Máx. 24.5 Mín.
	Ancho	cm	8.0	± 3mm 8.3 Máx. 7.7 Mín.
	Alto	cm	15.0	± 4mm 15.4 Máx. 14.4 Mín.
ABSORCIÓN DE AGUA		%	< 22.0	Máx. 22.0
ÁREA DE VACÍOS		%	46.0 - 50.0	-
ALABEO		mm	< 4.0	Máx. 4.0
DENSIDAD		g/cm ³	1.90 - 2.00	-
EFLORESCENCIA		-	No presenta	No presenta
RENDIMIENTO		Und/m ²	Mortero 10 mm	24
		Und/m ²	Mortero 15 mm	23
PROPIEDADES MECÁNICAS:				
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		Kg/cm ²	-	-

Nota:

Ladrillo utilizado para la construcción de muros divisorios (tabiquería) dónde no se aplica carga portante, con una moderada resistencia a la compresión